



LEAN H100

IRISH | Knop yarn



**IRISH**



FILMAR



FILMAR

# IRISH



Scansiona il qr code per vedere i colori disponibili per campionatura immediata  
Scan the qr code to see the colors available for immediate sampling

| Nome filato / Yarn name | Titolo / Count | Finezza / Thickness | Composizione / Composition                                       |
|-------------------------|----------------|---------------------|--|
| Irish                   | Nm 9.000       | 7                   | 34% superior cotton<br>32% wool<br>17% silk<br>17% polyamide GRS |

| Solidità del colore / Color fastness   | Nero / Black | Speciali / Intensive | Colori scuri / Dark shades | Colori medi / Medium shades | Colori chiari / Light shades |
|--|--------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Luce / Light<br>ISO 105-B02 - UNI 7639 - DIN 54004 - USA A16E  | 4            | 4                    | 4                          | 4                           | 4                            |
| Lavaggio 40° cambiamento colore / Washing 40° color changing<br>ISO EN 105-C06 - UNI 7639 - DIN EN - USA A61     | 3/4          | 3/4                  | 3/4                        | 4                           | 5                            |
| Lavaggio 40° scarica su cotone / Washing 40° discharge on cotton<br>ISO EN 105-C06 - UNI 7639 - DIN EN - USA A61 | 3/4          | 3/4                  | 3/4                        | 4                           | 5                            |
| Sudore acido / Perspiration acid<br>ISO 105-E04 - UNI 7633 - DIN 54020 - USA A15                                 | 3/4          | 3/4                  | 3/4                        | 4                           | 4                            |
| Sudore alcalino / Perspiration alkaline<br>ISO 105-E04 - UNI 7633 - DIN 54020 - USA A15                          | 3/4          | 3/4                  | 4                          | 4/5                         | 5                            |
| Sfregamento a secco / Dry rubbing<br>ISO 105-X12 - UNI 5153 - DIN 54021 - USA A8                                 | 3/4          | 3/4                  | 4                          | 4/5                         | 5                            |
| Sfregamento a umido / Wet rubbing<br>ISO 105-X12 - UNI 5153 - DIN 54021 - USA A8                                 | 2/3          | 3                    | 3/4                        | 4                           | 4/5                          |
| Lavaggio a secco / Dry cleaning<br>ISO 105-D01 - UNI 8268 - DIN 54024 - USA A132                                 | 4            | 4                    | 4                          | 4/5                         | 5                            |

## Finissaggio / Finishing

Si consiglia di lavare i capi a rovescio in acqua a 40° a velocità ridotta con ammorbidente e centrifugare per 3/5 minuti. Asciugare in tumbler a bassa temperatura lasciando leggermente umidi i capi. Stirare con poco vapore. Durante il finissaggio non lasciare i capi bagnati a contatto per tempo prolungato. In caso di maglieria rigata fare lavaggio a secco.

*It is recommended to wash garments inside out in 40° water at low speed with fabric softener and spin for 3/5 minutes. Dry in tumbler at low temperature leaving garments slightly damp. Iron with little steam. During finishing, do not leave wet garments in contact for prolonged time. Dry wash in case of striped knitwear.*

## Attenzioni particolari / Special cares

Il filato viene spedito già paraffinato su roccatrice di precisione pronto per la smacchinatura. La rocca non deve essere ulteriormente riroccata poichè una riroccatura non ideale potrebbe pregiudicarne la qualità. Si consiglia di lavorare a due o più guidafilati per rendere più omogeneo l'aspetto dei teli.

*The yarn is shipped already waxed on a precision spooling machine ready for unspooling. The spool should not be further spooled as non-ideal spooling could affect its quality. We recommend working with two or more thread guides to make the appearance of the cloths more homogeneous.*

## Avvertenze / Warning

Togliere i primi 2 metri di filo ad inizio rocca. Dato un possibile restringimento in fase di lavaggio, è necessario effettuare prove specifiche sui capi perchè la conformità delle taglie viene influenzata dal tipo di macchina e dalla fittezza di maglia adottata. In caso si notino imperfezioni quali barrature, spirality o inquinamento sui primi teli smacchinati, interrompere la lavorazione e contattare l'ufficio commerciale Filmar. Filmar non risponde di capi confezionati (finiture e accessori) ed è da ritenersi nella norma uno scarto del 5%.

*Remove the first 2 meters of yarn at the beginning of the spool. Given possible shrinkage during washing, specific tests should be carried out on the garments because size conformity is affected by the type of machine and knitting density adopted. If you notice imperfections such as barring, spirality, or pollution on the first knitted cloths, stop processing and contact the Filmar sales office. Filmar is not responsible for made-up garments (trims and accessories) and a 5% waste is considered normal.*

I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio

*Color fastness is not resistant to overdyeing and bleaching*

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità e sicurezza conforme ai requisiti ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 Valutata da Bureau Veritas Italia S.p.A

## Etichettatura / Labeling




Ø ZDHC



IR001



IR007




IR013



IR002



IR008




IR014



IR003




IR009




IR015



IR004



IR010



IR016



IR005



IR011




IR017



IR006




IR012




IR018



IR019



IR025



IR031



IR020




IR026



IR032




IR021




IR027



IR033




IR022




IR028




IR034




IR023



IR029



IR035



IR024



IR030



IR036

**FILMAR SPA**

Via De Gasperi 65  
25030 Zocco d'Erbusco (BS) Italy  
T +39 030 776700  
F +39 030 7760123

[info@flmar.it](mailto:info@flmar.it)  
[flmar.it](http://flmar.it)

