



COTTON&CASHMERE MOULINÉ



STOCK SERVICE 



FILMAR

Ne 30/2 = NM 25.000



CC800

CC801

CC802

CC803

CC804

CC805



CC806

CC807

CC808

CC809

CC810

CC811



CC812

CC813

CC814

CC815

CC816

CC817



Ne 30/3 = NM 17.000



CC818

CC819

CC820

CC821

CC822

CC823

CC824



CC825

CC826

CC827

CC828

CC829

CC830

CC831



CC832

CC833

CC834

CC835

CC836

CC837

CC838







INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION

TITOLI   COUNTS		NOME DEL FILATO   YARN NAME	COMPOSIZIONE/COMPOSITION
	Ne 30/2	<b>COTTON&amp;CASHMERE MOULINÉ</b>	85 % Cotone GIZA 86/Cotton GIZA 86 15% Cashmere
	Ne 30/3		

NORMATIVE INTERNAZIONALI INTERNATIONAL SPECIFICATIONS				SOLIDITÀ DEL COLORE   COLOR FASTNESS					
ISO	UNI	DIN	USA	SOLIDITÀ   FASTNESS	NERO/ BLACK	SPECIALI/ INTENSIVE	COLORI SCURI DARK SHADES	COLORI MEDI MEDIUM SHADES	COLORI CHIARI LIGHT SHADES
105 B02	7639	54004	A16E	LUCE   LIGHT	4	4	4	4	4
EN 20105	7638	DIN EN	A61	LAVAGGIO 40°   WASHING 40°					
				cambiamento colore   colour changing	4	4	4/5	4/5	5
				scarica su cotone   discharge on cotton	4	4	4	4/5	5
105 E04	7633	54020	A15	SUDORE   PERSPIRATION					
				acido   acid	4	4	4	4/5	4/5
				alcalino   alkaline	4	4	4	4/5	4/5
105 X 12	5153	54021	A8	SFREGAMENTO   RUBBING					
				a secco   dry	3/4	3/4	4	4/5	5
				a umido   wet	2/3	2/3	3/4	4	4/5
105 D01	8268	54024	A132	LAVAGGIO A SECCO   DRY CLEANING	4	4	4	4/5	5



I colori non sono solidi alla sovratintura e al candeggio  
Colour fastness is not resistant to overdyeing and bleaching

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle regole stabilite dal sistema di gestione qualità e sicurezza conforme ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015 Ohsas 18001:2007 Valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A



Associazione Tessile e Salute

Questo articolo partecipa al  
**PROGETTO TESSILE E SALUTE**  
sostenuto dal  
MINISTERO DELLA SALUTE  
certificato n°. 10130005



Filmar aderisce a Detox  
Filmar is committed to Detox



**Filmar SpA**

via De Gasperi 65 | 25030 Zocco d'Erbusco (BS) | IT  
☎ +39 030 776700 ☎ +39 030 7760123

info@filmar.it  
filmar.it

